

NOTICE PRODUIT

SikaCeram[®] Easy Grout

MORTIER DE JOINTOIEMENT POUR REVETEMENTS CERAMIQUES

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

SikaCeram[®] Easy Grout est un mortier de jointoiment monocomposant, semi-flexible, pour carreaux céramiques. Largeur de joints : 2 à 12mm.

DOMAINES D'APPLICATION

- Jointoiment entre tous types de carrelages céramiques.
- Application à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Application en sols et sur murs.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Bonne adhérence aux surfaces.
- Application facile.
- Résiste à l'abrasion et au gel.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement	Seau de 3 kg, 5 kg et 10 kg.		
Aspect / Couleur	Poudre blanche, grise foncée, grise claire et beige.		
Durée de Conservation	12 mois à partir de la date de fabrication.		
Conditions de Stockage	Dans l'emballage d'origine fermé et intact, en un endroit frais et sec.		
Densité	Mortier frais: 1,5 kg/l Mortier sec: 0,98 kg/l		
Granulométrie maximale	Dmax : 0,3mm		
Largeur du Joint	2 à 12 mm		
Consommation	La consommation est fonction du format du revêtement (largeur x longueur x épaisseur du carreau) et de l'épaisseur du joint. A titre indicatif, la consommation de SikaCeram [®] EasyGrout est indiquée dans le tableau suivant et exprimée en kg/m ² .		
	Dimension des carreaux en cm	Largeur du joint en mm	
		4	8
		12	
	5 x 5 x 0,6	1,2	2,5
	10x 10 x 0,7	0,7	1,4
	20 x 20 x 0,7	0,4	0,7
	30 x 30 x 0,8	0,3	0,5
	40 x 40 x 0,8	0,2	0,4
		0,8	0,6

QUALITÉ DU SUPPORT / PRÉTRAITEMENT

La surface à sceller doit être nettoyée en profondeur. Les joints ne peuvent présenter aucun résidu d'eau, de colle ou de toute autre substance pouvant nuire à l'adhérence.

MÉLANGE

Gâcher à l'eau propre à consistance désirée, puis mélanger à l'aide d'un malaxeur électrique à faible vitesse de rotation, jusqu'à obtention d'une pâte homogène sans grumeaux.

Le taux de gâchage est d'environ 35% ±1%, soit 1,75 litres d'eau pour 5 kg de SikaCeram® Easy Grout.

APPLICATION

Remplir les joints et étaler avec une spatule plastique.

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyage des outils à l'eau avant séchage du produit.

LIMITATIONS

- Ne pas dépasser la dose d'eau recommandée dans le mélange. Le mélange ne doit jamais être fluide.
- En cas d'utilisation de coloris foncés sur de la porcelaine de grès de finition claire ou sur de la pierre naturelle, procéder à un test de nettoyage avant l'application.
- Si les carrelages sont fortement absorbants, il est recommandé d'humidifier la surface avant le jointoie-
- Ne jamais interrompre le jointoie-
- Ne rien ajouter au produit qui ne soit pas spécifié dans la présente fiche technique.

VALEURS DE BASE

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

Sika Tunisie

Zone Industrielle
2086 Douar Hicher.Tunisie
sika.tunisienne@tn.sika.com
Tél. 00216 700 22 700
Fax.00216 715 47 130
tun.sika.com

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Notice produit

SikaCeram® Easy Grout
Août 2020, Version 01.01
02172010000000100