

NOTICE PRODUIT

Sika® Separol® Mineral-21 D

AGENT DE DÉMOULAGE DIFFÉRÉ — MINÉRAL RECYCLÉ

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Sika® Separol® Mineral-21 D est un agent de démoulage prêt à l'emploi.

DOMAINES D'APPLICATION



Sika® Separol® Mineral-21 D est utilisée comme agent de démoulage différé sur chantier et usine de préfabrication :

- sur supports métalliques ou bois ;
- sans étuvage ou avec étuvage sévère (température supérieure à 70°C) ;
- sur planches en usine de préfabrication.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Pour démoulage différé ;
- Lorsque les températures ambiante et/ou du support sont extrêmes (inférieures à 0°C et supérieures à 70°C) ;
- Prolonge la durée d'utilisation des planches

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE Version 2019		
SÉCURITÉ FEU		🔥
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	HYGIÈNE	💧💧💧
	COV	💧
	BIODÉGRADABILITÉ	💧
 Critère favorable  Critère défavorable		

DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement	▪ CP de 1000 litres
Aspect / Couleur	Liquide ambré
Durée de Conservation	Dans son emballage d'origine intact, elle se conserve 3 ans.
Conditions de Stockage	Se conformer à la Fiche de Données de Sécurité et à la législation en vigueur concernant le stockage de cet agent de démoulage. Ne pas entreposer avec des matières inflammables et des produits alimentaires.
Densité	Environ 0,84 à 20°C

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation

1 litre de Sika® Separol® Mineral-21 D permet de traiter 40 à 60 m² selon l'état du support et les conditions d'application.

Équipement

- Brosse
- Rouleau
- Pulvérisateur ou installation pneumatique à poste fixe, pression minimale de 5 bars requise pour obtenir un taux de recouvrement optimal

VALEURS DE BASE

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

APPLICATION

Sika® Separol® Mineral-21 D s'emploie pur. Pulvériser ou badigeonner uniformément une pellicule de produit en évitant les manques et les surépaisseurs qui doivent être éliminés à l'aide d'une raclette ou d'un chiffon.

Pour application sur des moules de petites dimensions et/ou aux formes complexes, il est préconisé de frotter la surface du moule à l'aide d'un chiffon après application.

Pour le matériel souillé par la laitance, un nettoyage avec le produit Isodecap est souhaitable avant application de Sika® Separol® Mineral-21 D.

IMPORTANT

Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Tunisie

Zone Industrielle
2086 Douar Hicher.Tunisie
sika.tunisienne@tn.sika.com
Tél. 00216 700 22 700
Fax.00216 715 47 130
tun.sika.com

Notice produit

Sika® Separol® Mineral-21 D
Septembre 2020, Version 01.01
021405021000000135

SikaSeparolMineral-21D-fr-TN-(09-2020)-1-1.pdf