

NOTICE PRODUIT

Sikagard®-145 Décapant Ciment

Nettoyant pour laitance de ciment, outils, efflorescences

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

- **Sikagard®-145 Décapant Ciment** est un acide de dernière génération spécialement formulé pour le nettoyage des dépôts de ciment frais ou durcis sur le matériel ou les matériaux de construction.
- Il élimine la laitance de joints de carrelage, les traces de ciment.
- Il permet de nettoyer les dépôts de ciment durci présents sur les outils de maçonnerie, bétonnières, brouettes, etc.
- Il atténue ou efface les efflorescences.

DOMAINES D'APPLICATION

Sikagard®-145 Décapant Ciment s'utilise sur carrelage, faïence, céramique, acier, inox, aluminium, plastique. Voir les précautions d'emploi. Toujours réaliser un test au préalable sur une petite surface.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Formule concentrée prête à l'emploi, plusieurs dosages possibles.
- Puissant et efficace même sur ciment durci depuis plusieurs jours.
- Action rapide sur de nombreux supports.
- Très faible odeur.
- Neutralisation simple et rapide au jet d'eau.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique	Décapant acide en phase aqueuse
Conditionnement	Bidons de 2 litres et 5 litres
Aspect / Couleur	Liquide limpide orange à faible odeur
Durée de Conservation	3 ans à partir de la date de fabrication
Conditions de Stockage	Dans son emballage d'origine non entamé et dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel et du rayonnement direct du soleil.
Densité	environ 1.04
Valeur pH	environ 0,5 (acide fort)

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Dosage

- Ciment durcit depuis plusieurs jours : produit pur.
- Outils : produit pur.
- Laitance fraîche de joint de ciment :
 - Pur si le voile de ciment est important ou durcit.
 - Légèrement dilué sur voile frais : 1/3 d'eau et 2/3 de décapant.

Consommation

1 L pour 3 à 8 m² selon nature des travaux

VALEURS DE BASE

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

LIMITATIONS

- Porter des équipements de sécurité (gants, lunettes de protection).
- Peut rendre certaines peintures ou certains métaux plus mats.
- Dans tous les cas, toujours procéder à un essai préalable.
- Certains matériaux devront être complètement protégés avant la pulvérisation du décapant : métaux tels que chrome, zinc et cuivre, ainsi que le verre.
- Rincer abondamment à l'eau pour bien neutraliser le produit et stopper son action.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

APPLICATION

- **Sikagard®-145 Décapant Ciment** est livré prêt à l'emploi.
- Il est utilisé pur ou peut être légèrement dilué (voir plus haut).
- Il s'applique au pulvérisateur basse pression.
- Sur surfaces planes, pulvériser 1 couche régulière à saturation.
- Laisser agir 5 à 15 minutes.
- Puis passer l'éponge ou brosser.

Sika Tunisie

Zone Industrielle
2086 Douar Hicher.Tunisie
sika.tunisienne@tn.sika.com
Tél. 00216 700 22 700
Fax.00216 715 47 130
tun.sika.com

- Rincer abondamment à l'eau pour neutraliser le décapant.
- Renouveler l'application si le résultat n'est pas satisfaisant.
- Pour les outils, pulvériser le décapant directement dessus, laisser agir et rincer abondamment à l'eau.
- Renouveler l'opération si la première passe n'a pas donné entière satisfaction.

NETTOYAGE DES OUTILS

A l'eau immédiatement après application.
Rincer plusieurs fois le pulvérisateur.

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sikagard-145DcapantCiment-fr-TN-(03-2025)-1-2.pdf

Notice produit

Sikagard®-145 Décapant Ciment
Mars 2025, Version 01.02
021890150000000069