

NOTICE PRODUIT

Sika® Separol® Synthèse-42 I

AGENT DE DEMOULAGE DE SYNTHÈSE IMMÉDIAT

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Huile de synthèse prête à l'emploi non émulsionnable, Sika® Separol® Synthèse-42 I se présente sous la forme d'un liquide fluide constitué d'une base de synthèse et d'un solvant désaromatisé.

DOMAINES D'APPLICATION

Sika® Separol® Synthèse-42 I est utilisée comme agent de démoulage immédiat : sur chantier et usine de préfabrication, pour les bétons vibrés ou pressés et non étuvés, sur coffrages métalliques.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- S'applique sur coffrages métalliques.
- Supprime toute adhérence du béton frais ou de la laitance sur le coffrage.
- Ne provoque aucune attaque superficielle du béton.
- Ne laisse pas de trace huileuse sur le béton.
- Application ultérieure d'enduits ou de peintures possible (la réception du support est de la responsabilité de l'applicateur)

DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement	Fût de 210 litres
Aspect / Couleur	Jaune
Durée de Conservation	Dans son emballage d'origine intact, le produit se conserve 5 ans.
Conditions de Stockage	Se conformer à la législation en vigueur concernant le stockage de cet agent de démoulage. Le stockage dans des emballages en acier galvanisé est proscrit; n'utiliser que des cuves en matière plastique. Ne pas entreposer avec des matières inflammables et des produits alimentaires.
Densité	0,78 environ
Point éclair	> 62°C

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation	1 litre de Sika® Separol® Synthèse-42 I permet de traiter 40 m ² environ.
--------------	--

VALEURS DE BASE

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

LIMITATIONS

- Ne pas manipuler en présence d'une flamme.
- Lorsque l'application est faite par pulvérisation, les précautions relatives à la formation d'aérosol doivent être prises.
- Nous préconisons d'observer les règles élémentaires d'hygiène lors de l'utilisation du produit.
- Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

APPLICATION

Pulvériser uniformément une fine pellicule de produit en évitant les manques et les surépaisseurs. Sika® Separol® Synthese-42 I s'emploie pure, par pulvérisation. L'utilisation d'un pulvérisateur dont l'intérieur est galvanisé est strictement interdite.

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Tunisie

Zone Industrielle
2086 Douar Hicher.Tunisie
sika.tunisienne@tn.sika.com
Tél. 00216 700 22 700
Fax.00216 715 47 130
tun.sika.com

Notice produit

Sika® Separol® Synthese-42 I
Janvier 2021, Version 01.01
021405021000000134

SikaSeparolSynthese-42I-fr-TN-(01-2021)-1-1.pdf