

Sika® Primaire-206 G+P

Propriétés physiques

| | |
|--|---|
| Base chimique | Solution PU pigmentée |
| Couleur | Noir |
| Densité (CSQP ¹ 006-3 / ISO 2811-1) | 1,05 kg/l environ |
| Viscosité ² (CSQP 029-3 / ISO 3219) | 10 mPas environ |
| Point éclair (CSQP 007-1 / ISO 13736) | -4°C |
| Extrait sec | 40% |
| Température d'application ³ | +10°C à +35°C |
| Méthode d'application | Pinceau, tampon |
| Pouvoir couvrant | 150 ml par m ² environ. |
| Temps de séchage ^{2,3} | Température > 15°C Température < 15°C Maximum |
| Stockage | Emballage fermé, dans un endroit frais et sec |
| Durée de conservation | 9 mois |

¹ CSQP = Corporate Sika Quality Procedure ² à 23°C / 50% HR ³ dans des conditions d'application spécifiques, les temps de séchage peuvent être différents (ex : hygrométrie < 35 %, pulvérisation)

Description

Le Sika® Primaire-206 G+P est un liquide noir, spécialement formulé pour la préparation des surfaces dans les applications de collage de vitrages.

Le Sika® Primaire-206 G+P est fabriqué suivant les règles d'assurance qualité ISO 9001 et 14001.

Domaines d'application

Le Sika® Primaire-206 G+P est utilisé :

- pour renforcer l'adhésion sur verre et bandeau céramique dans les applications de collage de vitrages,
- en traitement des vitrages comme produit de protection complémentaire aux UV de la colle Sikaflex® ou Sikatack®.

Il peut également être utilisé sur d'autres supports comme les plastiques ou certains métaux. Exemple : en traitement des feuillures peintes comme primaire d'adhérence et complément anti-corrosion.

Méthode d'application

Les surfaces doivent être saines, propres, sèches, exemptes de poussière et de graisse.

Appliquer le Sika® Activateur et laisser sécher.

Secouer énergiquement le flacon de Sika® Primaire-206 G+P jusqu'à entendre la bille tourner librement dans le fond du flacon.

Appliquer une couche fine mais uniforme à l'aide d'un pinceau ou d'un tampon feutre. Le Sika® Primaire-206 G+P doit être appliqué en une seule couche. S'assurer lors de cette opération que la quantité déposée est suffisante.

Ne pas appliquer le primaire à des températures < à 10°C ou > à 35°C.

Refermer soigneusement le flacon après usage.

Industry



Important

Ne jamais utiliser un flacon dans lequel le produit est gélifié ou sédimenté.

Documentations

Les documentations suivantes sont disponibles sur simple demande :

- Fiche de données de sécurité
- Guide des préparations de surface Sika

Conditionnement

| | |
|--------|--------|
| Flacon | 30 ml |
| Boîte | 250 ml |

Important

Pour plus d'informations concernant la manipulation, le stockage et l'élimination de ce produit, consulter la fiche hygiène et sécurité (disponible gratuitement sur notre serveur minitel 3613 Sikasecur).

Note

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKA®, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Produit réservé à un usage strictement professionnel

Nos produits bénéficient d'une assurance en responsabilité civile

Pour plus d'informations :
www.industry.sika.fr / www.sika-industry.com

Sika France S.A
 Division Industrie
 84 rue E. Vaillant
 93350 LE BOURGET
 Tél : 01.49.92.80.33
 Fax : 01.49.92.80.97

Siège Social
 101 rue de Tolbiac
 75654 Paris Cedex 13

