

NOTICE PRODUIT

Sikafloor®-150

RÉSINE ÉPOXYDIQUE POLYVALENTE INCOLORE

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Le Sikafloor®-150 est une résine époxydique à faibles odeurs, sans solvant et à basse viscosité.

Il sera utilisé comme primaire, couche de nivellement et mortier époxydique.

Le Sikafloor®- 150 satisfait aux exigences des normes NF EN 13813 « Matériaux de chapes » et NF EN 1504-2 « Systèmes de protection de surface pour béton »

DOMAINES D'APPLICATION

Sikafloor®-150 ne peut être utilisé que par des professionnels expérimentés.

- Primaire pour les résines et les mortiers époxydiques
- Primaire pour support normal ou poreux
- Primaire pour les systèmes SIKA époxydiques ou polyuréthanes
- Liant pour confectionner une couche de nivellement et un mortier époxydique

DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique	Résine époxydique	
Conditionnement	Composant A	18,5 kg
	Composant B	6,5kg
	Composants A + B	25 kg
	Kits prédosés	
	Mélange A + B	10 kg
	Mélange A + B	2,5 kg
	Fûts	
	Composant A	180 kg
	Composant B	190 kg
	Composants A + B	3 fûts de composant A + 1 fût de composant B = 730 kg

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Faibles émissions de C.O.V.
- Faibles odeurs
- Basse viscosité
- Excellente adhérence
- Facilité d'application
- Polyvalent

AGREMENTS / NORMES

- **Qualité de l'air intérieur**
- Emissions dans l'air intérieur – Classification A +
- Emissions de COV, de substances CMR et de formaldéhyde conformes au protocole AgBB

Aspect / Couleur

Composant A	Liquide transparent
Composant B	Liquide brun

Durée de conservation	24 mois dans l'emballage d'origine, non ouvert	
Conditions de stockage	Stocker à l'abri de l'humidité entre + 5°C et + 30°C.	
Densité	Composant A	~1.12 kg/l (DIN EN ISO 2811-1)
	Composant B	~0,99 kg/l
	Mélange	~1.08 kg/l
	A +23 °C	
Contenu solide par poids	~100 %	
Contenu solide par volume	~100 %	

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dureté Bord D	~80 (7 jours/ +23 °C / 50 % h.r.)	(DIN 53505)
Contrainte d'adhérence de traction	>1,5 N/mm ² (rupture dans le béton)	(EN 4624)

SYSTÈME D'INFORMATIONS

Systèmes	Primaire :	
	Béton faiblement ou moyennement poreux	1 × Sikafloor®-150
	Béton fortement poreux	2 × Sikafloor®-150
	Couche de nivellement :	
	Primaire	1 × Sikafloor®-150
	Couche de nivellement	1 × Sikafloor®-150 + SikaQuartz 0,08-0,25 mm
	Mortier :	
	Primaire	1 × Sikafloor®-150
	Mortier	1 × Sikafloor®-150 + SikaQuartz Mortier ou composant C du Sikafloor®-280

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Proportions du mélange	Composant A : Composant Part B = 74 : 26 (en poids)		
Consommation	Revêtement	Produit	Consommation
	Primaire	1-2 × Sikafloor®-150	1-2 ~ 0,3–0,5 kg/m ²
	Couche de nivellement (< 1 mm)	1 p/p Sikafloor®-150 + 0,5 p/p Sika Quartz 0,08-0,25 mm	~ 1,4 kg/m ² /mm
	Couche de nivellement (< 2 mm)	1 p/p Sikafloor®-150 + 1 p/p Sika Quartz 0,08-0,25 mm	~ 1,6 kg/m ² /mm
	Mortier (10 mm)	1 p/p Sikafloor®-150 + 10 p/p SikaQuartz Mortier	2,2 kg/m ² /mm
Ce sont des valeurs théoriques qui ne prennent pas en compte un certain nombre d'éléments pouvant les augmenter comme la porosité, la rugosité, les pertes, etc...			
Température de l'air ambiant	+10 °C min. / +30 °C max.		
Humidité relative de l'air	80 % max		

Point de rosée	Attention à la condensation Le support doit être à une température de + 3 °C par rapport au point de rosée pour réduire les risques de condensation.		
Température du support	+10 °C min. / +30 °C max.		
Qualité du support humide	≤ 4,5 % en poids (test à la bome à carbure) Il ne doit pas y avoir de remontée d'humidité selon la norme ASTM D 4263 (test du polyane).		
Durée de vie en pot	Température	DPU	
	+10 °C	~60 minutes	
	+20 °C	~30 minutes	
	+30 °C	~15 minutes	
Temps de prise	Délai de recouvrement par des résines époxydiques ou polyuréthanes sans solvant :		
	Température	Minimum	Maximum
	+10 °C	24 heures	4 jours
	+20 °C	12 heures	2 jours
	+30 °C	8 heures	24 heures
	Délai de recouvrement par des résines solvantées :		
	Température	Minimum	Maximum
	+10 °C	36 heures	6 jours
	+20 °C	24 heures	4 jours
	+30 °C	12 heures	2 jours
Ces données ne sont qu'indicatives car les temps de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (température et humidité relative notamment).			

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

QUALITÉ DU SUPPORT / PRÉ-TRAITEMENT

Les caractéristiques du support dépendront de l'épaisseur du revêtement et de la destination du local.

Se référer aux documents normatifs suivants :

Revêtement pour sols à trafic piéton : DTU 54.1 Revêtements de sols coulés à base de résine de synthèse
Revêtements pour sols industriels : Résistance à la compression d'au moins 25 MPa. Cohésion d'au moins 1,5 MPa en traction directe

Le support doit être propre, sain, sec et avoir subi une préparation mécanique par grenailage ou rabotage afin d'obtenir un état de surface rugueux et débarrassé de toute partie non ou peu adhérente, exempt de trace d'huile, de laitance, de graisse, de produit de cure et de toute substance susceptible de nuire à l'adhérence.

En cas de doute, appliquer au préalable une surface test.

Une aspiration soignée sera réalisée après la préparation de surface.

Les bétons et mortiers doivent avoir au moins 28 jours d'âge.

Les défauts du support tel que nids de poule, trous ou défauts de planéité seront traités au préalable avec les produits adaptés de nos gammes Sikafloor®, Sikadur® ou SikaGard®.

MÉLANGE

Réhomogénéiser mécaniquement le composant A,

ajouter le composant B.

Malaxer le mélange A + B avec un agitateur mécanique pendant 3 minutes.

Puis incorporer si nécessaire le sable de quartz et poursuivre le malaxage durant 2 minutes.

Verser ensuite le produit dans un second récipient et reprendre le malaxage pendant quelques instants.

Le produit est prêt à appliquer dès la fin du malaxage. Pour réduire au maximum l'entraînement d'air pendant le malaxage, il est conseillé de réaliser cette opération à faible vitesse de rotation (env.300 tours minute) en veillant à garder l'agitateur en fond deseau pendant sa rotation.

Pour le mortier utiliser un mélangeur à axe vertical.

APPLICATION

Vérifier au préalable l'humidité du support, l'humidité relative, les températures ambiante, des produits et du support ainsi que le point de rosée.

Primaire :

Appliquer le Sikafloor®-150 uniformément à la brosse, au rouleau ou au plateau métallique, en insistant de façon énergique afin de bien le faire pénétrer dans les aspérités du support.

Couche de nivellement :

Appliquer au plateau métallique ou au peigne cranté. Se munir de chaussures à clous puis passer le rouleau débulleur en passes croisées sur la résine encore fraîche.

Mortier :

L'application du mortier est réalisée sur une couche de primaire de Sikafloor®-150 encore poisseuse.

Répondre le mortier au sol. Tirer à la règle entre deux réglets de façon à obtenir l'épaisseur désirée. Après un court temps d'attente, compacter et lisser avec une lisseuse ou une talocheuse mécanique plastique (rotation entre 20 et 90 tours/minutes) jusqu'à obtention d'un revêtement lisse et uniforme.

NETTOYAGE DES OUTILS

Les outils se nettoient avec le DILUANT C immédiatement après l'emploi.

A l'état durci, le produit ne peut être éliminé que par voie mécanique.

LIMITATIONS

- La mise en oeuvre de ces produits est strictement réservée à des applicateurs professionnels.
- Les supports ne devront pas présenter de sous pression d'eau ou de condensation durant l'application et la polymérisation du Sikafloor®-150.
- Protéger le Sikafloor®-150 de tout contact avec de l'humidité, de la condensation et de l'eau pendant 24 heures.
- Eviter la formation de flaques.
- Eviter le contact fréquent ou permanent de l'eau sur le mortier non revêtu.
- Le mauvais traitement des défauts du support réduira la durée de vie du revêtement.
- Attention aux échanges gazeux pouvant être provoqués par un réchauffement du support avant la polymérisation totale qui risque d'entraîner un phénomène de bullage. Il est recommandé de travailler par température descendante.
- Pendant l'application éviter l'emploi de système de chauffage utilisant des combustibles fossiles qui produisent de grandes quantités de vapeur d'eau, de CO₂ et de H₂O, ce qui peut affecter la bonne polymérisation et l'adhérence de la résine.

VALEUR DE BASE

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

ECOLOGIE, SANTE ET SECURITE

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

DIRECTIVE 2004/42/CE - LIMITATION DES ÉMISSIONS DE COV

Selon la directive EU-2004/42, la teneur maximale en COV* (catégorie de produit Annexe IIA / j type PS) est de 500 g/l (limites 2010) de produit prêt à l'emploi. La teneur maximale en COV du Sikafloor®-150 est < 500 g/l de produit prêt à l'emploi.

*Composés Organiques Volatils

INFORMATIONS LEGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Tunisie

Zone Industrielle
2086 Douar Hicher.Tunisie
sika.tunisienne@tn.sika.com
Tél. 00216 700 22 700
Fax.00216 715 47 130
tun.sika.com

Notice produit

Sikafloor®-150
Juillet 2020, Version 07.01
020811020010000089

Sikafloor-150-fr-TN-(07-2020)-7-1.pdf

