

NOTICE PRODUIT

Sarnafil® TG 66-20

MEMBRANE SYNTHÉTIQUE D'ÉTANCHÉITÉ DE TOITURE POUR RELEVÉS

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Sarnafil® TG 66-20 (épaisseur 2,0 mm) est une membrane synthétique multicouche pour étanchéité de toitures, à base de polyoléfines souples (FPO) de première qualité, contenant des stabilisants. Elle est renforcée d'un voile de verre non tissé. Sarnafil® TG 66-20 est conforme à la norme EN 13956. Sarnafil® TG 66-20 est soudable à l'air chaud, résistante aux UV et utilisable dans toutes les conditions climatiques.

DOMAINES D'APPLICATION

Membrane d'étanchéité pour les relevés des toitures sous lestage (gravier, chape de béton, végétalisation intensive et extensive, dalles sur plots, plateau bois) et apparentes.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Performance établie depuis plusieurs décennies
- Résistance au rayonnement UV permanent
- Grande stabilité dimensionnelle grâce à l'armature voile de verre
- Résistance à toutes les influences courantes de l'environnement
- Résistance aux micro-organismes
- Résistance à la pénétration des racines
- Compatible avec les anciennes étanchéités bitumineuses
- Soudure à l'air chaud sans utilisation de flamme nue
- Recyclable

AGRÉMENTS / NORMES

Sarnafil® TG 66-20 est conçue et produite en conformité avec la plupart des normes internationales reconnues.

- Feuilles d'étanchéité de toiture plastiques et élastomères : marquage CE selon EN 13956
- Réaction au feu selon EN 13501-1
- Documents Techniques d'Application
- Cahiers des Clauses Techniques avec Enquêtes de Technique Nouvelle
- Système de management de la qualité en conformité avec EN ISO 9001/14001.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Déclaration du Produit	EN 13956
Conditionnement	Les rouleaux de Sarnafil® TG 66-20 sont emballés individuellement dans un film PE bleu. Unité d'emballage : voir tarif Longueur des rouleaux : 15,00 m Largeur des rouleaux : 2,00 m Poids des rouleaux (poids net) : 60,00 kg
Durée de Conservation	5 ans à partir de la date de production dans l'emballage d'origine non ouvert et non endommagé.
Conditions de Stockage	Les rouleaux doivent être stockés entre +5 °C et +30°C en position horizontale sur la palette, protégés de la lumière directe du soleil, de la pluie et de la neige. Ne pas superposer d'autre palette de rouleaux ou d'autres matériaux pendant le transport ou le stockage.
Aspect / Couleur	Surface : mate Coloris : Face supérieure : beige (similaire RAL 1013) gris fenêtre (similaire RAL 7040) Sous-face : noire
Défauts d'Aspect	Conforme (EN 1850-2)
Longueur	15 m (-0 % / +5 %) (EN 1848-2)
Largeur	2 m (-0,5 % / +1 %) (EN 1848-2)
Épaisseur Effective	2,0 mm (-5 % / +10 %) (EN 1849-2)
Rectitude	≤ 30 mm (EN 1848-2)
Planéité	≤ 10 mm (EN 1848-2)
Masse Surfaceutique	2,0 kg/m ² (-5 % / +10 %) (EN 1849-2)

INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME

Structure du Système	<p>Une large gamme d'accessoires est disponible, par exemple des pièces préfabriquées, des évacuations d'eau pluviale, des membranes de protection et des feutres de séparation.</p> <p>Utiliser les accessoires suivants :</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Sarnafil® T 66-15 D : membrane homogène pour le traitement des points singuliers▪ Sarnafil® T Metal Sheet : tôle colaminée Sarnafil® T▪ Sarnabar® / Sarnafast® : attelages de fixation décrits dans les documents techniques (DTA et CCT)▪ Sarnafil® T Welding Cord : cordon de soudure▪ Sarnafil® T Prep : nettoyant pour la préparation des soudures / kit de nettoyage▪ Sarnacol® T 660 : colle contact▪ Solvent T 660 : diluant pour la colle Sarnacol® T 660▪ Sarnafil® T Clean : nettoyant pour les salissures importantes et les résidus de colle
Compatibilité	<p>Sarnafil® TG 66-20 peut être mis en oeuvre sur tous les isolants thermiques appropriés et toutes les couches d'égalisation adaptées aux travaux d'étanchéité des toitures. Aucun écran de séparation chimique supplémentaire n'est nécessaire.</p>

En cas de mise en oeuvre sur une ancienne étanchéité bitumineuse ou en asphalte sans apport d'isolation thermique, se reporter au Document Technique d'Application ou au Cahier des Clauses Techniques en ce qui concerne la nécessité d'interposer un écran de séparation. Des modifications de couleur sans conséquence peuvent se produire à la surface de la membrane en cas de contact direct avec du bitume.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Résistance au Choc	support rigide	≥ 1250 mm	(EN 12691)
	support souple	≥ 1500 mm	
Résistance au Poinçonnement statique	support rigide	≥ 20 kg	(EN 12730)
	support souple	≥ 20 kg	
Résistance aux Racines	Conforme		(EN 13948)
Résistance à la Traction	longitudinal (sp) ¹⁾	≥ 9 N/mm ²	(EN 12311-2)
	transversal (st) ²⁾	≥ 7 N/mm ²	
	¹⁾ sp= sens de production ²⁾ st= sens transversal au sens de la machine		
Allongement	longitudinal (sp) ¹⁾	≥ 550 %	(EN 12311-2)
	transversal (st) ²⁾	≥ 550 %	
	¹⁾ sp= sens de production ²⁾ st= sens transversal au sens de la machine		
Résistance au Cisaillement du Joint	≥ 500 N/50 mm		(EN 12317-2)
Stabilité Dimensionnelle	longitudinal (sp) ¹⁾	$\leq 0,2 $ %	(EN 1107-2)
	transversal (st) ²⁾	$\leq 0,1 $ %	
	¹⁾ sp= sens de production ²⁾ st= sens transversal au sens de la machine		
Pliabilité à Basse Température	≤ -45 °C		(EN 495-5)
Etanchéité à l'Eau	Conforme		(EN 1928)
Diffusion de la Vapeur d'Eau	$\mu = 150\ 000$; Sd = 300 m		(EN 1931)
Exposition au Bitume	Conforme ³⁾		(EN 1548)
	³⁾ Sarnafil® TG 66-20 est compatible avec les anciens bitume		
Effet des Produits Chimiques liquides, y compris l'Eau	Sur demande		(EN 1847)
Exposition aux UV	Conforme (> 5000 h / classe 0)		(EN 1297)
Réaction au Feu	Classe E	(EN ISO 11925-2, classification selon EN 13501-1)	

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Température de l'Air Ambiant	-20 °C min. / +60 °C max.
Température du Support	-30 °C min. / +60 °C max.

VALEURS DE BASE

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

LIMITATIONS

Géographie / Climat :
L'utilisation de la membrane Sarnafil® TG 66-20 est limitée aux zones géographiques où les températures mensuelles moyennes minimales sont de -50°C. La température ambiante permanente pendant l'utilisation est limitée à +50°C.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 - REACH

This product is an article as defined in article 3 of regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). It contains no substances which are intended to be released from the article under normal or reasonably foreseeable conditions of use. A safety data sheet following article 31 of the same regulation is not needed to bring the product to the market, to transport or to use it. For safe use follow the instructions given in the product data sheet. Based on our current knowledge, this product does not contain SVHC (substances of very high concern) as listed in Annex XIV of the REACH regulation or on the candidate list published by the European Chemicals Agency in concentrations above 0,1 % (w/w).

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

QUALITÉ DU SUPPORT

La surface du support doit être homogène, lisse et exempte d'éléments saillants. Le support d'étanchéité en relevés doit être compatible avec la membrane, résistant aux solvants, propre, sec et exempt de graisse, d'hydrocarbures et de poussière. Les tôles métalliques doivent être dégraissées avec le diluant Solvent T 660 avant application de la colle Sarnacol® T 660.

MÉTHODE D'APPLICATION / OUTILS

Procédure de mise en oeuvre :

Conformément aux instructions d'installation en vigueur du fabricant pour les systèmes de Sarnafil® TG 66 F mis en oeuvre en indépendance sous lestage. Se reporter au Document Technique d'Application ou au Cahier des Clauses Techniques.

Méthode de soudure :

Toutes les zones de soudage doivent être préalablement préparées avec Sarnafil® T prep, sauf dans le cas d'automate de soudure muni d'une buse de préparation ("buse Prep"). Les recouvrements sont soudés à l'air chaud à l'aide de matériels électriques manuels et de roulettes de pression ou d'automates de soudure avec contrôle de la température.

Type d'équipement de soudure recommandé :

Leister Triac pour soudure manuelle et Sarnamatic 681 pour soudure automatique. Les paramètres de soudure (température, vitesse d'avancement, débit et pression) doivent être définis, adaptés et contrôlés sur chantier en fonction du type de matériel et des conditions météorologiques, préalablement aux opérations de soudure. La largeur de soudure effective doit être de 30 mm minimum. Toutes les soudures doivent être soigneusement contrôlées à la pointe sèche ou au tournevis plat, en lisière de toutes les jonctions. Tous les défauts doivent être repris par thermo-soudure.

APPLICATION

Les travaux d'installation doivent être effectués par des entreprises dont le personnel est formé par Si-

ka France SAS.

L'utilisation de certains produits accessoires (par exemple, des colles contact, des nettoyants et diluants) est limitée à des températures supérieures à +5 °C. Respecter les informations contenues dans les Notices Produit. En cas de mise en oeuvre à des températures ambiantes inférieures à +5 °C, des mesures spéciales peuvent être obligatoires du fait de consignes de sécurité dans le cadre de réglementations nationales.

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Tunisie

Zone Industrielle
2086 Douar Hicher.Tunisie
sika.tunisienne@tn.sika.com
Tél. 00216 700 22 700
Fax.00216 715 47 130
tun.sika.com

Notice produit

Sarnafil® TG 66-20
Novembre 2023, Version 05.01
020910032000201001

SarnafilTG66-20-fr-TN-(11-2023)-5-1.pdf

