

NOTICE PRODUIT

Sikagard®-850 Activator

Primaire pour Sikagard®-850 Clear sur des supports minéraux revêtus ou sur bois revêtu

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Primaire monocomposant, prêt à l'emploi pour Sikagard®-850 Clear sur des supports minéraux existants revêtus ou sur bois revêtu, pour améliorer l'application et l'adhérence.
Ce produit fait partie du système permanent Sikagard®-850 anti-graffiti.

DOMAINES D'APPLICATION

Primaire pour supports revêtus :

- Béton,
- Maçonnerie,
- Enduit de ciment,
- Métal,
- Bois.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement	Seau de 4 kg
Aspect / Couleur	Liquide clair, jaunâtre
Durée de Conservation	24 mois à partir de la date de production, dans son emballage d'origine non entamé.
Conditions de Stockage	Température de stockage entre +5 °C et +30 °C. Entreposer au sec. Protéger de l'influence directe des rayons du soleil.
Densité	~ 0,76 (à +23 °C)
Viscosité	~ 1,1 mm²/s

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation	de 50 à 100 g/m² selon la porosité du support soit 10 à 20 m² / kg
Température de l'Air Ambiant	de +8 °C à +35 °C
Humidité relative de l'Air	≤ 80 %
Humidité du Support	Le support doit être propre et sec.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Prêt à l'emploi, aucune dilution nécessaire
- Renforce l'adhérence
- Exempt de toluène
- Application à la brosse ou au rouleau

AGRÉMENTS / NORMES

- 50 cycles de nettoyages selon la EN ISO 2409 avec le système Sikagard 552 W + Sikagard 850 Activator + Sikagard 850 clear

Attention à la condensation. Lors de l'application et du durcissement, la température du support doit être au minimum de 3 °C supérieure au point de rosée de l'air ambiant

Temps de Séchage

Un temps de séchage de 1 à 2 heures à 20°C et à 40 % d'humidité relative est nécessaire pour permettre la formation d'un film homogène.

Remarque : une humidité relative plus élevée prolonge le temps de séchage.

Sikagard®-850 Clear doit être appliqué au plus tard 5 heures après Sikagard®-850 Activator.

INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME

Structure du Système

Revêtement

Primaire pour des supports non revêtus (à part le bois):

Primaire pour les supports minéraux revêtus, métal ou bois revêtu:

Revêtement anti-graffiti:

Produit

Sikagard®-850 Primer

Sikagard®-850 Activator

Sikagard®-850 Clear

Notice produit

Sikagard®-850 Activator

Février 2026, Version 03.01

020303060010000015

VALEURS DE BASE

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

QUALITÉ DU SUPPORT / PRÉTRAITEMENT

Les supports appropriés sont:

- Béton revêtu
- Maçonnerie revêtue
- Enduit de ciment revêtu
- Bois revêtu
- Métal revêtu

Les revêtements existants doivent être testés pour vérifier leur compatibilité avec Sikagard®-850 Activator et Sikagard®-850 Clear.

Sur les supports présentant un profil de surface rugueux, il sera difficile de produire une épaisseur de film uniforme. Cela peut entraîner une réduction de la protection et de la nettoyabilité. Il est recommandé de niveler la surface avec une truelle appropriée avant d'appliquer le revêtement anti-graffiti.

Les supports très lisses peuvent être facilement rendus rugueux par un léger ponçage.

Support minéral ou bois revêtu:

La surface doit être propre, sèche, saine et exempte de particules libres et friables.

1. Préparer mécaniquement le support en choisissant et en utilisant un équipement de nettoyage par jet d'abrasif, par jet de vapeur ou par jet d'eau adapté au type de support.

Support métallique revêtu:

La surface doit être propre, sèche, saine et exempte de particules libres et friables.

1. Abraser légèrement le revêtement à l'aide d'un papier de verre fin pour obtenir une surface microtexturée.

2. Nettoyer la surface afin d'éliminer tout dépôt de poussière ou d'abrasion.

Remarque Utiliser un nettoyant adapté au revêtement existant.

APPLICATION

Respecter strictement les recommandations d'application du système anti-graffiti permanent Sikagard®-850.

Application à la brosse ou au rouleau à poils moyen ou longs:

Appliquer le produit sur le support préparé au taux de consommation requis afin que la surface soit continue et exempte de pores.

NB: Sur les surfaces rugueuses, utiliser un pinceau pour s'assurer que le primaire couvre toutes les surfaces, y compris les vides.

Application par pulvérisation airless:

IMPORTANT Ne pas utiliser d'équipement de pulvérisation en aérosol conçu pour la pulvérisation de carrosserie. Pulvériser le produit en continu et à une vitesse permettant d'obtenir une épaisseur uniforme afin que la surface soit continue et exempte de pores. NB: Nettoyer régulièrement l'équipement de pulvérisation sans air pour éviter que des particules durcies ne bloquent la buse de pulvérisation.

Sur les supports rugueux, appliquer Sikagard®-850 Activator avec une brosse et s'assurer qu'il recouvre toute la surface de façon uniforme et homogène, sans bulle.

Le Sikagard®-850 Activator est transparent après séchage.

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer les outils immédiatement après utilisation avec un solvant type white spirit. Le matériau durci ne peut être enlevé que mécaniquement.

Notice produit

Sikagard®-850 Activator

Février 2026, Version 03.01

020303060010000015

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Tunisie

Zone Industrielle
2086 Douar Hicher.Tunisie
sika.tunisienne@tn.sika.com
Tél. 00216 700 22 700
Fax.00216 715 47 130
tun.sika.com

Notice produit

Sikagard®-850 Activator
Février 2026, Version 03.01
020303060010000015

Sikagard-850Activator-fr-TN-(02-2026)-3-1.pdf

