

NOTICE TECHNIQUE

Sikalastic® Finition

COUCHE DE FINITION DU SYSTEME SIKALASTIC® POUR L'ETANCHEITE DES TOITURES.

PRESENTATION

Sikalastic® Finition est une dispersion aqueuse prête à l'emploi, de consistance crémeuse, à base de copolymères acryliques et donnant après séchage une membrane élastique protégeant les supports contre les intempéries.

DOMAINES D'APPLICATION

- Revêtement d'étanchéité circulaire sur de nombreux supports : balcons, toitures, et toitures-terrasses, parties communes : escaliers, paliers d'accès, passerelles...
- Pontage de joints et fissures.
- Réparation des tuiles, de gouttières en zinc.
- Traitement des solins de cheminées.
- S'il est appliqué sur PVC, polyester ou peintures, il est recommandé de faire des essais auparavant afin de déterminer son degré de compatibilité, et si nécessaire, de tester la nature du support avant l'application.

CARACTERES GENERAUX

- Protection contre les infiltrations d'eau.
- Grande élasticité.
- Tenue aux intempéries.
- Application à froid et mise en œuvre simple par des moyens traditionnels.
- Facile à mélanger, ne contient pas de dépôts solides.
- Pénétration rapide à l'intérieur des fissures et résistance à la microfissuration du support.
- Conserve une excellente souplesse.
- Très bonne adhérence sur la plupart des supports.
- Solution aqueuse : ni toxique, ni inflammable.

CARACTERISTIQUES

FORME

COLORIS

Blanc.

	<p>CONDITIONNEMENT</p> <p>Seau de 5 kg.</p>
STOCKAGE	<p>CONDITIONS DE STOCKAGE / CONSERVATION</p> <p>12 mois à partir de la date de fabrication si stocké dans l'emballage d'origine non entamé dans un local sec et ventilé à l'abri du gel et des températures excessives.</p>
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	<p>DENSITE</p> <p>1,2 environ.</p> <p>EXTRAIT SEC</p> <p>Approx. 60%.</p>
PROPRIETES MECANIQUES/ PHYSIQUES	<p>ALLONGEMENT A LA RUPTURE</p> <p>350%.</p> <p>TEMPS DE SÉCHAGE</p> <p>Séchage après une couche (20°C): approx. 2 heures. Séchage total (20°C): approx. 3 à 5 heures.</p>
INFORMATION SUR LE SYSTEME	
DETAILS D'APPLICATION	<p>CONSOMMATION</p> <p>0,6 Kg/m².</p>
INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION	<p>PREPARATION DU SUPPORT</p> <p>La couche de base Sikalastic® Etanchéité doit être bien sèche.</p> <p>PREPARATION DU MELANGE</p> <p>Remélanger le Sikalastic® Etanchéité avant l'emploi afin d'obtenir un mélange homogène.</p> <p>MISE EN OEUVRE</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Appliquer au rouleau à poils courts ou à la brosse ▪ Appliquer la couche de Sikalastic® Finition sur la première couche de base Sikalastic® Etanchéité (24 heures d'attente). <p>NETTOYAGE DES OUTILS</p> <p>Nettoyage des outils à l'eau avant séchage du produit.</p>
REMARQUES SUR LA MISE EN OEUVRE/ LIMITES	<p>Sikalastic® Finition ne s'applique pas sur des surfaces présentant des risques de stagnation d'eau ou d'humidité permanente (apparition de traces blanchâtres).</p>
IMPORTANT	<p>Ni toxique, ni inflammable.</p>

NOTICE LEGALE

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.



POUR PLUS D'INFORMATION SUR LE SIKALASTIC® FINITION :



Sika Tunisie

Zone Industrielle
2086, Douar Hicher
Tunisie
tun.sika.com

Tél.: +216 71 545 533
Fax: +216 71 547 130
Email: sika.tunisienne@tn.sika.com

Notice Technique

Sikalastic® Finition
09/06/2015, Version N°2
020915109000000019