

# Sika<sup>®</sup> Activateur

## Propriétés physiques

Base chimique	Promoteur d'adhésion solvanté
Couleur	Transparent
Densité (CSQP <sup>1</sup> 006-3 / ISO 2811-1)	0.71 kg/l environ
Viscosité <sup>2</sup> (CSQP 029-3 / ISO 3219)	2 mPas environ
Point éclair (CSQP 007-1 / ISO 13736)	-4°C
Température d'application <sup>3</sup>	+5°C à +35°C
Méthode d'application	Chiffon non pelucheux ou papier absorbant
Pouvoir couvrant	40 g par m <sup>2</sup> environ.
Temps de séchage <sup>2/3</sup>	Température > 15°C Température < 15°C Maximum
	10 min minimum 30 min minimum 2 h
Stockage	Stocké dans l'emballage fermé, dans un endroit frais et sec
Durée de conservation	12 mois

<sup>1)</sup> CSQP = Corporate Sika Quality Procedure <sup>2)</sup> à 23°C / 50% HR <sup>3)</sup> dans des conditions d'application spécifiques, les temps de séchage peuvent être différents (ex : hygrométrie < 35 %, pulvérisation)

## Description

Le Sika<sup>®</sup> Activateur est un dégraissant promoteur d'adhérence spécialement formulé pour le traitement des surfaces destinées à être assemblées à l'aide des produits de la gamme Sikaflex<sup>®</sup>.

Le Sika<sup>®</sup> Activateur est fabriqué suivant les règles d'assurance qualité ISO 9001 et 14001.

## Domaines d'application

Le Sika<sup>®</sup> Activateur est utilisé pour nettoyer tout en augmentant les propriétés d'adhérence sur différents supports, tels que le verre, bandeau céramique, ancien joint polyuréthane arasé, joint polyuréthane surmoulé sur vitrage, peintures.

## Méthode d'application

Appliquer le Sika<sup>®</sup> Activateur en fine pellicule et en une seule fois à l'aide d'un chiffon propre ou d'un papier absorbant non pelucheux. Essuyer immédiatement les excès de produit à l'aide d'un nouveau chiffon propre ou d'un papier absorbant non pelucheux.

Refermer soigneusement le flacon après usage.

La température optimum d'application (conditions ambiantes et supports) est comprise entre 15°C et 25°C.

Une exposition prolongée à l'humidité ambiante rend le Sika<sup>®</sup> Activateur inactif.

Après ouverture du flacon, le Sika<sup>®</sup> Activateur peut être conservé durant 1 mois. Passé ce délai ou si le produit est devenu opaque, ne plus l'utiliser.

Industry



### Important

Le Sika® Activateur contient des solvants qui peuvent polluer les peintures fraîches. Des tests préliminaires sont nécessaires. Si le Sika® Activateur est accidentellement répandu sur les supports adjacents, l'essuyer immédiatement avec un chiffon propre et sec. Ne pas appliquer le Sika® Activateur sur des supports poreux. Sur de tels supports le produit pourrait ne pas sécher complètement, ce qui gênerait le processus de polymérisation des Sikaflex®. Masquer si nécessaire les supports poreux adjacents.

En aucun cas, le Sika® Activateur ne doit être utilisé pour le nettoyage ou le lissage des joints de Sikaflex®.

### Documentations

Les documentations suivantes sont disponibles sur simple demande :

- Fiche de données de sécurité
- Guide des préparations de surface Sika

### Conditionnement

Flacon	30 ml
Boîte	250 ml
Boîte	1 l

### Important

Pour plus d'informations concernant la manipulation, le stockage et l'élimination de ce produit, consulter la fiche hygiène et sécurité (disponible gratuitement sur notre serveur minitel 3613 Sikas-ecur).

### Note

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKA®, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

*Produit réservé à un usage strictement professionnel*

*Nos produits bénéficient d'une assurance en responsabilité civile*

Pour plus d'informations :  
[www.industry.sika.fr](http://www.industry.sika.fr) / [www.sika-industry.com](http://www.sika-industry.com)

Sika France S.A  
Division Industrie  
84 rue E. Vaillant  
93350 LE BOURGET  
Tél : 01.49.92.80.33  
Fax : 01.49.92.80.97

Siège Social  
101 rue de Tolbiac  
75654 Paris Cedex 13

