

## NOTICE PRODUIT

# Sikagard®-706 Thixo

### Imprégnation hydrophobe en crème à base de Silane

#### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Sikagard®-706 Thixo est une imprégnation hydrophobe de consistance crémeuse à base de Silane, prêt à l'emploi pour les supports en béton.

Sikagard®-706 Thixo est un produit sans solvant avec un taux de matière active d'environ 80%.

Sikagard®-706 Thixo est conforme aux spécifications les plus élevées de la norme NF EN 1504-2 pour les imprégnations hydrophobes (profondeur de pénétration de classe II et résistance aux cycles gel-dégel avec sels de dé verglaçage).

#### DOMAINES D'APPLICATION

Sikagard®-706 Thixo est utilisé comme Imprégnation hydrophobe pour support béton dans les structures de génie civil ou du bâtiment soumis à des contraintes importantes dues aux cycles gel-dégel, sels de dé verglaçage, attaque de chlorures en environnement marin, etc.

- Utilisable pour la protection contre toute pénétration (Principe 1, méthode 1.1 de la norme NF EN 1504-9)
- Utilisable pour le contrôle du taux d'humidité (Principe 2, méthode 2.1 de la norme NF EN 1504-9)
- Utilisable pour l'augmentation de la résistivité (Principe 8, méthode 8.1 de la norme NF EN 1504-9)

#### CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Consistance ferme (thixotrope) permettant une application suffisante sans perte et assurant une pénétration profonde
- Réduction de l'absorption d'eau du support
- Réduction de l'absorption des agents agressifs dissous dans l'eau (ex. sel de dé verglaçage, chlorures en environnement marin)
- Ne modifie pas significativement la perméabilité à la vapeur d'eau du support traité
- Efficacité à long terme, grand pouvoir pénétrant,
- Ne forme pas un film à la surface du support

- Prêt à l'emploi
- Augmente la résistance du béton aux contraintes dues aux cycles de gel dégel et sels de dé verglaçage
- Résistant à l'eau de mer
- Faible teneur en COV

#### AGRÉMENTS / NORMES

- Marquage CE conforme aux exigences de la norme NF EN 1504-2 (Produits et systèmes de Protection du béton)
- Norme NF P95-103 : Protection du béton - Spécifications relatives à la technique et aux matériaux utilisés.
- Certificat de qualification LPM selon SIA 162/5, rapport A-20450-1 du 19 04 1999 (absorption d'eau, profondeur de pénétration, résistance aux alcalis, diffusion de la vapeur d'eau, résistance aux cycles gel dégel et sels de déneigement)
- Conformité aux exigences du "Bro 2002" Swedish National Road Administration (SNRA) publication No. VV2002:47 –Référence F507580 Arev.

## DESCRIPTION DU PRODUIT

|  |   |
|--|---|
| Base chimique                                | Silane  |
| Conditionnement                              | 18 kg (20l)   |
| Aspect / Couleur                             | Crème blanche (ne modifie pas l'aspect du béton après application, pénétration et séchage)      |
| Durée de Conservation                        | En emballage d'origine intact, non entamé: 18 mois à partir de la date de production.           |
| Conditions de Stockage                       | Stockage dans un endroit frais (entre +5 et 25°C) et à l'abri de l'humidité, du soleil, du gel. |
| Densité                                      | ~ 0,900 kg/l (à +20 °C)   |
| Teneur en Composés Organiques Volatils (COV) | ~ 319 g/l (ASTM D 3960)   |
| Contenu actif                                | ~ 80%   |

## INFORMATIONS TECHNIQUES

|   |  |                          |
|---|--|--------------------------|
| Résistance à l'Alcalinité                         | < 10% (absorption d'eau après immersion en alcalins) | (EN 13580)               |
| Résistance au Gel-Dégel avec Sels de Déverglaçage | Conforme   | (EN 13581)               |
| Profondeur de Pénétration                         | ≥ 10 mm  | Classe II (NF EN 1504-2) |
|   | Note: Test réalisé sur béton témoin E/C 0,70         |                          |
| Taux de Dessiccation                              | Taux d'assèchement Classe I: > 30%                   | (EN 13579)               |

## RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Consommation                   | La consommation dépend de l'état de surface (texture), de la porosité ainsi que de la profondeur de pénétration souhaitée : entre 200 et 300 g/m <sup>2</sup> par couche.<br>Généralement, une couche est suffisante. Des essais préliminaires doivent être menés pour évaluer la profondeur de pénétration dans le support.   |
| Température de l'Air Ambiant   | +5 °C min. / +40 °C max.   |
| Température du Support         | +5 °C min. / +35 °C max.   |
| Humidité du Support            | < 5 – 6 % mesuré avec humidimètre pour béton type Tramex   |
| Délai d'attente / Recouvrement | Sikagard®-706 Thixo peut être utilisé en tant que primaire hydrophobe sous les revêtements de protection Sikagard® (-675W, -550W, -680S) : prévention de la pénétration de l'eau aux éventuelles zones de « faiblesse » du revêtement ou en cas de détérioration du revêtement. Les risques de défauts tels que l'écaillage du revêtement sont ainsi réduits.<br>Temps d'attente: minimum 5 heures, maximum 1 semaine.<br>Sikagard®-706 Thixo peut être recouvert d'un revêtement complémentaire à base de résine en phase aqueuse ou en phase solvant, contacter le fabricant pour obtenir les recommandations nécessaires. |
| Traitements de Cure            | La zone traitée en Sikagard®-706 Thixo doit être protégée de la pluie pendant au moins 3 heures (à 20°C).  |

## INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME

|                      |  |
|----------------------|--|
| Structure du Système | 1 - 2 couches de Sikagard®-706 Thixo quand il est appliqué seul dans le système de protection. |
|----------------------|--|

Notice produit  
Sikagard®-706 Thixo  
Février 2026, Version 03.01  
020303210000000012

## VALEURS DE BASE

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

## LIMITATIONS

- Consulter le Cahier des Clauses Techniques CCT N° 51 pour prendre connaissance des informations sur la préparation du support, la mise en œuvre, etc.
- Les meilleurs résultats sont obtenus sur un béton âgé d'au moins 28 jours. Toutefois du fait de sa stabilité vis-à-vis des alcalis, il est possible de procéder à l'application à jeune âge. Une plus faible profondeur de pénétration sera alors atteinte.
- Les entourages de fenêtres, à peindre ultérieurement, doivent être protégés pour éviter le contact avec Sikagard®-706 Thixo.
- Il est indispensable de protéger les surfaces qui ne doivent pas être traitées, comme par exemple les fenêtres, car Sikagard®-706 Thixo ne s'enlève que difficilement.
- Sikagard®-706 Thixo peut endommager les surfaces synthétiques ou bitumineuses.
- Sikagard®-706 Thixo peut entraîner un léger assombrissement de l'aspect du béton - procéder si nécessaire à une application sur une zone test.
- Ne peut pas être recouvert par des peintures à la chaux ou à base de ciment.
- Appliquer Sikagard®-706 Thixo sur une zone témoin pour confirmer la consommation en fonction de la pénétration souhaitée.

## ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

## INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

Consulter le Cahier des Clauses Techniques - CCT N° 51

### QUALITÉ DU SUPPORT / PRÉTRAITEMENT

Consulter le Cahier des Clauses Techniques - CCT N° 51  
Propre, sain, exempt de poussière, de salissure, d'huile, d'efflorescence, de revêtement existant.

Les fissures du béton de largeur supérieure à 300 microns doivent être traitées au préalable avant l'application du traitement hydrofuge.

Nettoyage par léger sablage, par jet de vapeur, par nettoyage à l'eau sous pression.

Les meilleurs résultats de pénétration sont obtenus sur des supports secs et absorbants. Le support doit

avoir une apparence sèche en surface et être exempt de zones localement humides.

### MÉLANGE

Sikagard®-706 Thixo est livré prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué.

### APPLICATION

Consulter le Cahier des Clauses Techniques - CCT N° 51  
Appliquer Sikagard®-706 Thixo à la brosse, au rouleau laine à poils longs ou au pistolet airless.  
Quand une seconde couche est requise pour une plus grande profondeur de pénétration et/ou quand le support est compacte, elle peut être appliquée dès que la première couche a pénétré.

### NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer immédiatement les outils avec le produit Nettoyant Sikadur dès la fin de l'application. Le matériau durci ne peut être enlevé que mécaniquement.

## RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

## INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

### Sika Tunisie

Zone Industrielle  
2086 Douar Hicher.Tunisie  
sika.tunisienne@tn.sika.com  
Tél. 00216 700 22 700  
Fax.00216 715 47 130  
tun.sika.com

Sikagard-706Thixo-fr-TN-(02-2026)-3-1.pdf

### Notice produit

Sikagard®-706 Thixo  
Février 2026, Version 03.01  
020303210000000012